

KIT ROMAK ARC FLASH CAT 2

Westex
UltraSoft®



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Kit Arco Electrico Romak Arc Flash CAT 2

Estilo del Kit: ARC1001 / Calificación del arco 12 cal/cm²

Tela: Primera capa 9.0 oz UltraSoft® Twill

Color: Azul / **Tallas:** M - XL

Kit compuesto de:

- Chamarra de 80 cm de largo.
- Pantalón de 32" de largo.
- Kit de protección facial con mica transparente de ATPV 12 cal/cm² acorde ASTM F2178. Cumple con NFPA 70E (HRC2) y ANSI Z87.1.
- Capucha negra de Nomex® con diseño ergonómico brinda protección adicional con máximo confort.
- Tapones auditivos complementarios.
- Maleta porta-kit.

Certificado UL NFPA 2112 y NFPA 1977

Clas. Arc Rated con ASTM F1506 para NFPA 70E como Arc Flash PPE Category 2

Nota: "Promedios de provecho" son promedios históricos, los resultados actuales pueden variar por lote (pero cumplirán con las "mínimas" especificaciones) Prueba de maniquí realizado en la Universidad de Alberta.



* Para más información sobre normativas NFPA visite www.nfpa.org

KIT ROMAK ARC FLASH CAT 2



Información Técnica UltraSoft® , 9 oz.

3x1 LH Twill	Proceso promedio	Especificaciones	Metodo de prueba
Peso	7.8 oz/yd	7.7 oz/yd ² (+/-5%)	ASTM D3776
Ancho (cortable)	63.5"/62.5"	> 62.5" cortable	ASTM D3374
Resistencia al desgarre (lbs W x F)	9.2 x 10.0	> 7.0 x > 7.0	ASTM D1424 (ISO 13937)
Resistencia a la tracción (lbs W x F)	100 x 72	> 90 x > 60	ASTM D5034
Encogimiento de lavado (W x F) despues de 10 lavadas	1.48% x 1.4%	< 3.0% x < 3.0%	ASTM 1506 AATCC 135-3, IV, Aiii
Encogimiento de lavado IL (W x F) despues de 10 lavadas	1.5% x 0.9%	< 3.5% x < 3.5%	NFPA 2112 metodo de lavado
Flama Vertical, in (W x F)	3.4" x 3.4"	≤ 4.0" x ≤ 4.0 "	ASTM D6413
Flama Vertical, in (W x F) despues de 100 IL	2.9" x 2.9"	≤ 4.0" x ≤ 4.0 "	ASTM D6413 NFPA 2112 metodo de lavado
Calificación de arco ATPV (cal/cm ²)	8.7	≥ 8.0	ASTM F1959
Maniqui Termico prueba original UL, Dic 13, 2011	16.1%	≤ 50%	ASTM 1930



* Para mas informacion sobre normativas NFPA visite www.nfpa.org